



顺丁橡胶

生产企业 燕山、高桥、齐鲁

| 产品类别及牌号 | 挥发份, % (m/m) | | 生胶门尼粘度 ML (1+4) 100 °C | | 混炼胶门尼粘度 ML (1+4) 100 °C | | 300%定伸应力 (35min), MPa | | 拉伸强度 (35min), MPa | | 扯断伸长率 (35min), % | | 主要性能及用途 |
|---------|--------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | 典型值 | 测试方法 | 典型值 | 测试方法 | 典型值 | 测试方法 | 典型值 | 测试方法 | 典型值 | 测试方法 | 典型值 | 测试方法 | |
| BR9000 | 0.45 | GB/T 6737 | 45 | GB/T 1232 | 60 | GB/T 1232 | 8.5 | GB/T 8660 (C2法混炼) | 15 | GB/T 8660 (C2法混炼) | 450 | GB/T 8660 (C2法混炼) | 顺丁橡胶(丁二烯橡胶)具有高弹性、耐低温性、耐磨性、耐屈挠性、耐老化性、耐水性及低的滞后损失与发热等特点,主要应用于轮胎制造、胶鞋、胶带、胶板、胶管以及其他橡胶制品行业。顺丁橡胶可以单独使用,也可以与其他胶种混合使用,以改善其他胶种的性能。 |
| BR9003 | 0.75 | GB/T 8660 | 45 | GB/T 8660 | | | | | | | | | 轮胎、胶管、胶鞋、其它橡胶制品 |
| BR9004 | 0.4 | GB/T 8660 | 41 | GB/T 8660 | | | | | | | | | 高抗冲聚苯乙烯改性专用 |

安全及运输 **安全** 存放时应成行成垛,并保持一定行距,堆放高度不大于 10 包。应放在常温、通风、清洁、干燥的仓库中,严禁露天堆放。
运输 应防止日光直接照射和雨水浸泡,运输车辆应整洁,避免包装袋破损和杂物混入

联系方式 010-51586742 021-52385039 020-22389507

- 应用领域**
- 汽车制造
 - 合成物
 - 塑料和橡胶制品

郑重声明:

- 1、未经本网站同意,任何人不得将本文件上传或转载到任何网页,也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息,且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据,我们不以任何方式保证所描述产品的适销性,任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型(或其它)数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明,实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司(CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION)、中国石化(SINOPEC)、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。